

## Technický prospekt



### Hornbach Tekutý Raufaser

- ✓ Štruktúrny efekt v jednom kroku
- ✓ Stredná zrnitosť
- ✓ Vysoká krycia schopnosť
- ✓ Jednoducho valčekom

#### Vlastnosti

Matná disperzná farba na steny/stropy so štruktúrnym efektom pre vnútorné použitie. Nie je potrebné tapetovať. Tekutý Raufaser sa jednoducho naniesie valčekom na stenu. Zodpovedá drevovláknitej tapete so strednou zrnitosťou. Je vysoko krycí, priehľadný, neobsahuje rozpúšťadlá.

#### Účel použitia

Hodí sa na omietky, sadru, drevovláknité dosky a taktiež na pretieranie matných neporušených starých náterov na disperznej báze.

#### Farebný odtieň

Bielá

#### Stupeň lesku

Matná

#### Obsiahnuté látky

Syntetická disperzia, titánová bieloba, drevené triesky, voda, pomocné látky, konzervačný prostriedok (methylsotiazolinon a benzisotiazolinon).  
Obsah VOC (prchavých látok) v tomto produkte je max. 4g / l. Medzná hodnota podľa normy EÚ je 30 g / l (kategória A/a od roku 2010).

#### GIS-kód

M-DF01

#### Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

#### Odolnosť voči poveternostným vplyvom

iba pre omietky v interiéri

#### Riediaci prostriedok

Voda

#### Výdatnosť

1 liter stačí na cca 4 m<sup>2</sup> pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu.

#### Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 3 - 4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

#### Náradie

Štetec, valček.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

## Technický prospekt



### Čistenie náradia

Ihneď po použití ich umyte vodou.

### Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

### Metóda natierania

Pred použitím dobre premiešajte. Tekutý Raufaser nanášajte plynule maliarskym valčekom a rovnomerne roztierajte. Veľké plochy spracujte naraz bez prestávky. Občas farbu premiešajte, aby sa zrnká neusadzovali na dne.

### Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené balenie čo najskôr spotrebujte.

### Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihne ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S23 Pri rozstrekaní farbu nevdychujte.

S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!

S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

### Odstranění

Na recykláciu odovzdávajte iba vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Kvapalnú zvyšku materiálu je potrebné odovzdať do zberne starých farieb a lakov.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.