



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR CLASSIC HP

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



Hlboká penetrácia



Nepraská a neodlupuje sa



Kompletná ochrana pred nepriazňou počasia



INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Xyladecor Classic HP je ochranná tenkovrstvá lazúra na drevo (konzervačný prípravok na ochranu dreva (PT8)) na báze syntetickej alkydovej živice pre vonkajšie použitie. Obsahuje fungicídny zložku, ktorá účinne pôsobí proti hubám spôsobujúcim modranie dreva. Krémová konzistencia uľahčuje natieranie a lepšie penetruje. Zvýšená príľnavosť ďalšej vrstvy. Náter nepraská a neodlupuje sa. Vytvára mikroporézny saténový povrch, ktorý chráni proti UV žiareniu a nepriazňam počasia. Zvýrazňuje štruktúru dreva. Je určený pre všetky drevené povrchy, ktoré nie sú v priamom styku s pôdou alebo povrchovou vodou a nie sú staticky namáhané, ako sú obklady domov, chaty, altánky, pergoly, ploty, balkóny, okná, dvere a iné drevené povrchy.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhľad: Matný.• Určenie: Pre vonkajšie použitie.• Ostatné: Chráni proti UV žiareniu, nepriazni počasia.
Teoretická výdatnosť	10 – 14 m ² /l v jednej vrstve. Pre dosiahnutie biocídneho účinku aplikujte prípravok na drevo (PT8) v rozsahu 160-200 ml/m ² dreva.
Počet vrstiev	2 – 3 vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 3 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 12 -14 hodinách. Plastové a asfaltové stavebné materiály môžu prísť do priameho styku s ošetreným



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR CLASSIC HP

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

	<p>drevom až po jeho úplnom zaschnutí. Teplota pri spracovaní by mala byť v rozmedzí 10-30 ° C (drevo i prípravok). Vlhkosť dreva určeného na natretie by nemala presiahnuť 16%.</p> <p><i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i></p>
Farebné odtiene	<p>Bezfarebný, zeleň jedľová, orech, gaštan, céder, pínie, smrekovec, dub, borovica, teak, mahagón, palisander, antická pínie</p> <p><i>Informácie o aktuálnej ponuke odtieňov nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.</i></p>
Balenie	<p>0,75l , 2,5l a 5l</p> <p>Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.</p>
VOC	<p>Limitná hodnota VOC (kat. A / i): 400 g / l (2010). Produkt obsahuje max 399 g / l VOC.</p>
Základní zloženie	<p>Na báze syntetickej alkydovej živice. Obsahuje butanonoxim, kobaltnatý soľ, 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p> <p>Účinná látka: 7 g / kg 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát.</p> <p>Čas potrebný pre biocídny účinok: 24 hodín / 1 náter (doba schnutia jedného náteru). Priame a nepriame vedľajšie účinky nie sú známe. Číslo povolenia: CZ - 2013 - 0006</p>
Hustota	<p>0,931 g/cm³</p>
Riedidlo	<p>Neriedi sa.</p>
Doba použiteľnosti	<p>2 roky od dátumu výroby.</p> <p>Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.</p>
Certifikáty	<p>Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.</p>

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	<p>Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.</p>
Príprava podkladu	<p>Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté a suché. Xyladecor Classic HP je určený na okamžité použitie, neriedi sa. Pred použitím dôkladne premiešajte.</p> <p>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy</i></p>





A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR CLASSIC HP

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

	<p><i>použitie brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i></p>
Natieranie	<p>Nanášajte štetcom v 2 až 3 vrstvách . Rozotierajte v tenkej , rovnomernej vrstve v smere vlákien . Čerstvo ošetrené drevo chráňte proti dažďu až do úplného zaschnutia . Nádobu po použití dobre uzavrite . Zabráňte kontaminácii životného prostredia (pôda , rastliny , vodné prostredie) . Nepoužívajte vo vlhkých podmienkach alebo bezprostredne pred dažďom . Pri vonkajšom použití prikryte zem plastovou fóliou . Zaisťujte dôkladné vetranie ..</p> <p>Upozornenie : Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Rôzne šarže pred aplikáciou zmiešajte vo väčšej nádobe . U drev bohatejších na vo vode rozpustné látky môže dochádzať k ich vymývaniu dažďom . To môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietok . Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento u nás reklamovaný . Bezfarebný odtieň Xyladecor Classic HP možno použiť iba na zosvetľovanie tmavších odtieňov . Neodporúčame ho aplikovať samostatne . Ako bezfarebnú lazúru do exteriéru odporúčame použiť Xyladecor UV + . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru , preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou . Maximálnej ochrany bude docielené iba v prípade úplného dodržania technologického postupu a použitia vhodne upraveného a dostatočne prírodne vyzretého dreva . Pre predĺženie životnosti náteru sa odporúča použiť impregnačný náter v kombinácii s maximálnym doporučeným počtom náterov podľa výrobcu . Tento produkt neodporúčame použiť pre niektoré tvrdé dreveniny (najmä dubové drevo) , agát , smrekovec , z dôvodu vysokého obsahu trieslovín , následného pomalého zasychania a nebezpečenstvo vyplavovanie trieslovín .</p>
Čistenie maliarskeho náradia	<p>Technickým benzínom alebo riedidlom S 6006. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.</p>

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostné zásady	<p>Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku</p>
Doplňkové informácie	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá</p>





A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR CLASSIC HP

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

	<p>za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015